

Tikkurila Luja Matt

RODZAJ

Farba wykończeniowa.

OPIS

Do wymalowań wewnętrznych na tynkach cementowo-wapiennych, płytach kartonowo-gipsowych, na szpachlowanych powierzchniach, na powierzchniach z cegły i różnych powierzchniach z płyty drewnianej. Może być również stosowana na powierzchniach nowych, jak i uprzednio malowanych. Farba nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu.




PRZYKŁADY

ZASTOSOWANIA

Ściany i sufity w pomieszczeniach wilgotnych oraz w pomieszczeniach gdzie pożądana jest wysoka odporność na zmywanie i zużycie, np.: hole, klatki schodowe, korytarze szpitala, sale chorych itp.

[zoom](#)

DANE TECHNICZNE



Właściwości

Farba odporna na mycie silnymi detergentami czyszczącymi i dezynfekującymi używanymi w szpitalach.

Baza

A i C

Kolory

Tikkurila Symphony Colour Card.

Karty kolorów

[Karta kolorów - Tikkurila 2436 Symphony](#)

Stopień połysku

Mat

Klasa emisji materiału budowlanego

M1

Wydajność

Okolo 5-8 m²/l. Rzeczywista wydajność jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od struktury i chłonności malowanej powierzchni, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego, koloru itp.

Wielkość opakowań

0,9 l; 2,7 l; 9 l

Rozcieńczalnik

Woda

Nakładanie

Wałek, pędzel lub natrysk.

Do aplikacji natryskowej używać dyszy 0,015" - 0,021"

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

Farba jest powierzchniowo sucha po około 2 h. Nakładać kolejną warstwę po 4 godzinach.

Durability

(PN-EN ISO 11998): klasa 1 (Klasyfikacja wg PN-EN 13300)

Odporność na działanie czynników chemicznych

Odporny na rozpuszczalniki, np. benzyna lakiernicza.

Farba odporna na mycie środkami dezynfekującymi używanymi w szpitalach. (Lista środków, na które produkt jest odporny dostępna jest na życzenie Klienta.)

Odporność na działanie wysokich temperatur

+85°C, ISO 4211-2 i ISO 4211-3.

Tikkurila Luja Matt

Zawartość części stałych	około 40% obj.
Gęstość	około 1,2 kg/l, PN-EN ISO 2811
Przechowywanie	Chronić farbę przed mrozem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania	<p>Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha, temperatura powietrza co najmniej +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.</p> <p>Powierzchnie niemalowane:</p> <p>Usunąć brud i kurz z niemalowanej powierzchni. Jeśli to konieczne, wypełnić pęknięcia i dziury szpachlówką Tikkurila Presto LV. Zeszlirować i usunąć pył po szlifowaniu. Zagruntować gruntem Tikkurila Feelings Universal Primer.</p>
Przygotowanie	<p>Powierzchnie uprzednio malowane:</p> <p>Umyć uprzednio malowane powierzchnie środkiem czyszczącym Tikkurila Maalipesu, zgodnie z instrukcją użycia i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć luźną, łuszczącą się farbę za pomocą skrobaka. Zmatowić twarde i błyszczące powierzchnie i usunąć pył po szlifowaniu. Wypełnić pęknięcia i dziury szpachlówką Tikkurila Presto LV. Zeszlirować szpachlówkę i usunąć pył po szlifowaniu. W razie potrzeby zagruntować gruntem Tikkurila Feelings Universal Primer. Przed przystąpieniem do malowania należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.</p>
Rozcieńczanie	<p>W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą.</p> <p>Wymieszać farbę wykończeniową Tikkurila Luja Matt przed użyciem. Nałożyć dwie warstwy wykończeniowe za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, celem uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej.</p>
Malowanie	
Czyszczenie narzędzi	<p>Narzędzia należy umyć wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej farby.</p> <p>Powierzchnie pomalowane farbą wykończeniową Tikkurila Luja mogą być przemalowane przy użyciu podobnych farb wodorozcieńczalnych.</p>
Konserwacja	<p>Pomalowane powierzchnie czyścić neutralnym detergentem (pH 6-8) za pomocą miękkiej szczotki, gąbki lub szmatki, najwcześniej 1 miesiąc po zakończeniu malowania. Bardzo zabrudzone powierzchnie mogą być czyszczone lekko zasadowym detergentem (pH 8-10) szmatką lub gąbką. Przemyć powierzchnię starannie po czyszczeniu. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi rozcieńczenia detergentu. Produkt osiąga ostateczną twardość i trwałość po upływie jednego miesiąca w normalnych warunkach, dlatego powierzchnie te muszą być traktowane z ostrożnością w tym czasie. Jeśli powierzchnie wymagają oczyszczenia zaraz</p>



Tikkurila Luja Matt

po zakończeniu malowania, należy oczyścić je delikatnie miękką szczoteczką lub wilgotną ściereczką.

Limity emisji LZO (EU Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera VOC 2004/42/EC) poniżej 30 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W

ZAKRESIE ZDROWIA Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki I BEZPIECZEŃSTWA produktu dostępna na życzenie Klienta. Pomieszczenia zamknięte po ZGODNIE Z zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają ROZPORZĄDZENIEM się do użytkowania.

(WE) NR 1272/2008

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami

Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

-

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001.

Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

[Znajdź sklep](#)